

Super Polishu Bar Series

硬貨クロームメッキシャフトKCP

KCP-R

標準シャフト

主として空圧、油圧シリンダー
ロッドに使用される。
スタンダードタイプです。

- ▼材質..... S45C
- ▼表面硬度..... HB156~229
- ▼メッキ厚さ..... 20μ以上
- ▼メッキ硬度..... HV850以上
- ▼表面粗度..... 1.5S以下

KCP-H

熱処理省略シャフト

主として空圧、油圧シリンダー
ロッドに使用される。
S45CHと同等の強度です。

- ▼材質..... 熱処理省略鋼
- ▼表面硬度..... HB201~269
- ▼メッキ厚さ..... 20μ以上
- ▼メッキ硬度..... HV850以上
- ▼抗張力..... 75kgf/mm以上
- ▼表面粗度..... 1.5S以下

KCP-I

高周波焼入シャフト

主として建築用機械関係等に使用
され、特に耐久性が優れています。

- ▼材質..... 熱処理省略鋼
- ▼高周波焼入深さ..... 0.5~1.5mm
- ▼表面硬度..... HRC52~55
- ▼メッキ厚さ..... 20μ以上
- ▼メッキ硬度..... HV850以上
- ▼表面粗度..... 1.5S以下

寸法 φ mm	外径許容差 (f8)	KCP-R			KCP-H			KCP-I		
		長さm	長さm	長さm	長さm	長さm	長さm	長さm	長さm	
6	-0.010 -0.028	(2)			36	-0.025 -0.064	3			
8	-0.013 -0.035	2.5			40	-0.025 -0.064	3	3	3	
10	-0.013 -0.035	2.5			45	-0.025 -0.064	3	3	3	
12	-0.016 -0.040	3			50	-0.025 -0.064	3	3	3	
14	-0.016 -0.040	3			55	-0.030 -0.076	3	3		
15	-0.016 -0.040	3			56	-0.030 -0.076	3	3	3	
16	-0.016 -0.040	3	3	3	60	-0.030 -0.076	3	3	3	
18	-0.016 -0.040	3	3	3	63	-0.030 -0.076	3	3	3	
20	-0.020 -0.053	3	3	3	65	-0.030 -0.076	3	3	3	
22	-0.020 -0.053	3	3		67	-0.030 -0.076	3		3	
22.4	-0.020 -0.053	3	3		70	-0.030 -0.076	3	3	3	
25	-0.020 -0.053	3	3	3	71	-0.030 -0.076	3	3	3	
25.4	-0.020 -0.053				75	-0.030 -0.076	3	3		
28	-0.020 -0.053	3	3	3	80	-0.030 -0.076	3	3	3	
30	-0.020 -0.053	3	3	3	85	-0.036 -0.090	3			
31.5	-0.025 -0.064	3			90	-0.036 -0.090	3	3	3	
32	-0.025 -0.064	3	3	3	95	-0.036 -0.090				
35	-0.025 -0.064	3	3	3	100	-0.036 -0.090	3	3	3	
35.5	-0.025 -0.064	3	3	3						

●本社

TEL
(052) 353-1281
FAX
(052) 353-1285

●沼津

TEL
(055) 924-3080
FAX
(055) 922-0230

●四日市

TEL
(059) 326-8121
FAX
(059) 326-8123

●小牧

TEL
(0568) 79-3000
FAX
(0568) 79-1411

●岡崎

TEL
(0564) 43-2020
FAX
(0564) 43-2227

